

# SP 8811CT17n Kerafix 2000

## PRODUKTBESKRIVNING

KERAFIX® 2000 är ett biolöst glasningsband som tål höga temperaturer.

Material enligt byggnadsmaterial klassificering B2 (normal brandfarlighet) enligt DIN 4102-1

Klassificering E (normal brandfarlighet) enligt DIN EN 13501-1

Allmänt testintyg P-3074/3439-MPA BS

KERAFIX® 2000 är baserad på en kemisk blandning av kalciummagnesiumsilikat; det garanterar utmärkt termisk och fysisk stabilitet upp till 1200 °C.

KERAFIX® 2000 är tillgänglig i rullar. Produkten tillverkas enligt den allmänna toleransen DIN ISO 2768-1.



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Glasningsband vid brandskydd som värmeisolering
- Expansionsfogar

### TILLGÄNGLIGA FORMER

KERAFIX® 2000 är tillgänglig i rullar. Produkten tillverkas enligt den allmänna toleransen DIN ISO 2768-1.

## TEKNISKA DATA

Sammansättning	Isolerande byggmaterial baserat på en kemisk blandning av kalcium-magnesium-silikat
Materialstruktur	Lätt, flexibelt och komprimerbart rullmaterial
Rå densitet	200 till 300 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständighet	1200 °C
Smältpunkt	över 1330 °C
Brottgräns	Från ca. 0,35 N/mm <sup>2</sup>
Värmeledningsförmåga	0,10 W/mK (vid 400 °C)
Färg	Svart

## TILLGÄNGLIGA FORMER

	SP 8811CT173	SP 8811CT174	SP 8811CT175
Bredd	17 mm	17 mm	17 mm
Längd	10000 mm	10000 mm	10000 mm
Tjocklek	3 mm	4 mm	5 mm
Låda	200 m	200 m	200 m